

HOJA TÉCNICA

PRODUCTO

CINTA DE BUTILO DOBLE CARA

Nº Doc.:
050880101HT

Fecha:
11.11.2014

DESCRIPCIÓN

Cinta de adhesivo flexible de caucho butílico, sellante doble cara con excelentes propiedades impermeabilizantes y autovulcanizable.

ADHESIVO: Elastómero de caucho butílico modificado (color gris)

SOPORTE: Sin soporte

LINER: Papel tratado con silicona a ambos lados de 120 µm (color blanco)

Medidas disponibles: 100mm x 5M

APLICACIONES

Válido para exteriores.

Adecuado para uniones, sellado, protección y reparación en materiales de construcción.

Buena adhesión en láminas de plástico, metales y materiales porosos.

PROPIEDADES TÉCNICAS

PROPIEDADES	UD. DE MEDIDA	VALOR
- Espesor	mm	1
- Tack inicial		Inmediato
- Loop tack (ASTM D6195)	N	≥32
- Unión	h	Max tras 24 h
- Adhesión (ASTM D3330)	N/10mm	≥17
- Peso específico	g/cm ³	≥0.9
- Contenido de sólidos	%	100
- Rango de temperatura de aplicación	°C	-20/+70
- Rango de resistencia a la temperatura	°C	+5/+35

ALMACENAMIENTO

Las características del material permanecerán de la misma manera durante un largo periodo de tiempo, sin embargo para su mejor uso se recomienda aplicarlo durante los siguientes 24 meses tras la fecha de producción.

Almacenar en una habitación seca y ventilada, con una temperatura máxima de +30 °C.

Almacenar a más de 40 °C puede provocar dificultades al quitar el liner.

Almacenar solo en su embalado original.

OBSERVACIONES

Si se aplica sobre sustratos porosos, un primer (tipo PR3) es altamente recomendado. Se puede pintar.

IMPORTANTE

Cuando se almacena en las cajas originales a 23°C de temperatura y 65% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de un año. Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc.

El rango de temperaturas de aplicación ideal es entre 20 °C y 40°C. Aplicar la cinta en temperaturas por debajo de 10 °C no es recomendado.

Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del sustrato, impurezas en o sobre el sustrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc.

La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y datos de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final.

Antes de utilizar el producto, el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios. El cliente debe repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación.

Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores.